



IMPAC®

IMPAC® Gral

Impermeabilizante integral para concreto y mortero

Descripción:

IMPAC® Gral es un impermeabilizante integral para concreto y mortero, libre de cloruros. Es un polvo de color gris claro, que adicionado al concreto reduce la permeabilidad, mejora la trabajabilidad y permite la reducción de agua empleada en la mezcla.

Usos:

- En todo el concreto o mampostería que se mantenga en contacto con humedad.
- Para cimentaciones y dalas en contactos con aguas subterráneas. Impermeabiliza al concreto que permanece en constante contacto con el agua y suelos agresivos.
- Para tuberías o ductos de concreto que conduzcan aguas negras.
- Canales para agua de riego, tanques de almacenamiento, albercas, cisternas, jardineras, baños, pisos y muros.

Propiedades:

- Disminuye la permeabilidad del concreto o mortero.
- Plastifica la mezcla del concreto e incrementa su trabajabilidad.
- Protege las construcciones contra el ataque de sales y sulfatos.
- Evita la eflorescencia del salitre.
- Reduce el sangrado.
- Disminuye la formación de grietas.
- Reduce la acción capilar.

Almacenamiento:

Se recomienda almacenar en un lugar fresco y seco, bajo techo. Colocar los sacos sobre una tarima para proteger de posibles inundaciones.

Duración de 2 años en su empaque original.

Precauciones:

Es tóxico por ingestión. No se deje al alcance de los niños. Utiliza guantes y anteojos protectores

Fecha de actualización: 01/Julio/2009. Esta Ficha Técnica substituye a cualquier anterior a esta fecha. Visite nuestra página: www.impact.com.mx donde encontrará la versión vigente. Sujeto a cambios sin previo aviso.



Color Café Claro

Instrucciones:

IMPAC® Gral deberá incorporarse en seco al cemento antes de añadir el agua, hasta lograr el mezclado de los componentes. Para mezclas en revolvedoras se incorpora directamente con los materiales, luego agregar el agua y revolver hasta su homogenización.

TIPO DE OBRA.

Losas, muros y pisos.

Cimentaciones a nivel freático.

Pozos, albercas y tanques.

DOSIFICACION.

POR SACO DE 50 Kg DE CEMENTO

1.0 Kg.

1.5 Kg.

2.0 Kg.

PRUEBA	VALOR	NORMA
Apariencia	Polvo	
Color	Café Claro	
Toxicidad	No	
Inflamabilidad	No	
Resistencia a la compresión Kg / cm ²	3 días 7 días 28 días	ASTM C-109
Absorción de agua 100% inmersión a 1.5 Kg/Saco de cemento	Sin aditivo 100 % Con aditivo 80%	FUNCIONAL
Presentación	20 Kg	