

CARACTERÍSTICAS NOMINALES

Hoja Base

	UNIDAD	HOJA BASE
Modificador	-	APP
Tipo de refuerzo	-	Fibra de vidrio
Peso del refuerzo	gr/m ²	90
Acabado superior	-	Arena
Acabado del traslape	-	Arena
Acabado inferior	-	Película ultradelgada de polietileno microperforado
Peso del rollo	kg	39
Largo del rollo +/- 0.5 %	mts	15
Ancho del rollo +/- 1%	mts	1.0
Ancho del traslape	cm	10
Espesor de la membrana +/- 0.25mm	mm	2.2

	METODO ASTM	UNIDAD	HOJA BASE
Punto de ablandamiento	D-36	°C	150
Penetración @ 25°C de la mezcla	D-5	Dmm	20
Estabilidad a altas temperaturas	D-5147	°C	120
Flexibilidad a bajas temperaturas	D-5147	°C	0
Esfuerzo a la tensión (Longitudinal/Transversal @ 23°C)	D-5147	Kg/cm	11/11
Elongación (Longitudinal/Transversal @ 23°C)	D-5147	%	4/4
Estabilidad dimensional (Longitudinal/Transversal)	D-5147	%	0.1/0.2
Resistencia a la ruptura (Longitudinal/Transversal)	D-5147	kgf	11/11

Johns Manville Industrial, S.A. de C.V.
 Centro Occidente y Noroeste
 Calzada J. Jesús González Gallo No. 2523
 Col. El Rosario.
Guadalajara, Jalisco, C.P.44890
Tels. y Fax: (33) 3838 - 0251 / 1379 - 6626

Planta
Johns Manville Industrial, S.A. de C.V.
 Lote 13, Manzana 4,
 Parque de la Pequeña y Mediana Industria
Altamira, Tamaulipas, C.P. 89600
Tels. y Fax: (833) 260 - 2510 / 2518

Cedis y Oficina de Ventas
Johns Manville Industrial, S.A. de C.V.
 Nueva Amsterdam No. 4106
 Col. Fraccionamiento Industrial Lincoln.
Monterrey, Nuevo León, C.P. 64310
Tels. y Fax: (81) 8371 - 2467 al 69

Cedis y Oficina de Ventas
Johns Manville Industrial, S.A. de C.V.
 Av. Jardines de San Mateo No. 45,
 Santa Cruz Acatlán
Naucalpán, Edo. de México, C.P. 53150
Tels. y Fax: (55) 5373 - 8060 / 5467

Gracias por probar Solid Converter PDF Professional.

La versión de evaluación de este producto sólo convierte el 10% de su documento hasta un máximo de 10 páginas.

Durante esta conversión, Solid Converter PDF Professional ha convertido 1 de 1 páginas.

Le rogamos registre Solid Converter PDF Professional en <http://www.solidpdf.com/buy.htm> para cancelar esta restricción.