



Pintura **Vinil-acrílica** para interiores y exteriores, compuesta de polímeros en emulsión, pigmentos inorgánicos y orgánicos de alta calidad, cargas minerales y diversos aditivos químicos no tóxicos.

Tipo de Producto:

Pintura vinil-acrílica de buen desempeño para interiores y exteriores.

Propiedades:

El **Pinturevesto®** tiene gran adherencia, no se decolora, posee buen rendimiento, formulada especialmente para abatir costos en obras de gran volumen, es semi-flexible, decorativa y con buena resistencias al intemperismo.

Usos:

- Como acabado decorativo en muros y plafones interiores o exteriores.
- Ideal para contratistas que requieren una pintura de calidad aceptable a un buen costo.
- También se puede usar en fondeos interiores-exteriores cuando se va a tardar mucho tiempo en aplicarse el recubrimiento final.
- Debido a su buen poder cubriente se puede utilizar para fondear-pintar obras que requieran una presentación o avance de procesos para supervisión, dando la apariencia de que la superficie está pintada a dos manos cuando únicamente se aplico una mano de **Pinturevesto®**

Datos Técnicos	
Presentación:	Cubeta: 19 Lts. Tambor: 200 Lts.
Rendimiento:	Variable según la porosidad, rugosidad, repintado o superficie nueva: Mínimo 6 m ² x lt. Máximo 7 m ² x lt.
Almacenamiento:	6 meses en envase original cerrado de fábrica, en lugar cubierto, estiba máxima 4 cubetas
Colores:	25 colores de carta igualaciones ilimitadas
Secado al tacto:	30 minutos
Secado total:	3 días
Toxicidad:	No tóxico
Combustibilidad:	No combustible
Reducción:	Máximo con 15% agua según herramienta a utilizar.
Lavabilidad	Mayor a 5,000 ciclos

Ventajas:

Buen poder cubriente que le proporciona excelente rendimiento, buena resistencia a exteriores.

Acabado: Mate

Textura: Semi-fina

Aplicación:

- La superficie debe estar seca, limpia de grasa, polvo, partículas sueltas, libre de salitre y perfectamente detallada de resanes.

- Antes de aplicar el **Pinturevesto®** es necesario sellar la superficie con sellador **Sellovesto®** o **Sellovesto® 5x1**, aún y cuando ésta solo se vaya a repintar.

- Estando preparada la superficie, (raspada, lijada, lavada, resanada o sellada) aplicar la primera mano de **Pinturevesto®**, añadiéndole un 5% de agua limpia para aplicar con rodillo, brocha o cepillo, dejar secar 4 horas, aplicar la segunda mano uniformemente. La aplicación se puede hacer también con equipo de aspersión.

Rendimiento Teórico:

El rendimiento calculado es en una superficie plana y de laboratorio, no están contempladas las pérdidas durante el mezclado, variaciones de espesor por superficies porosas, rústicas, muy irregulares o de tirol, etc. El rendimiento puede disminuir hasta el 40% o más, dependiendo de las condiciones de la superficie, de la aplicación y del color a trabajar.

Precauciones:

Toda superficie donde se aplique **Pinturevesto®** deberá ser sellada previamente.

Para su limpieza no usar solventes, agentes químicos o fibras abrasivas.

Pinturevesto® no resiste humedades excesivas ni salitre.

Se recomienda hacer pruebas de rendimiento y cubrimiento antes de hacer pedido.

La aplicación debe hacerse en forma continua con personal y material suficiente para instalar tramos o áreas completas, de lo contrario quedarán manchas, empalmes o juntas frías.

Limitaciones:

Esta pintura no resiste humedades o un lavado continuo, gradualmente tiende a degradarse cuando existen estas condicionantes.

Mantenimiento:

Lavar tallando ligeramente con esponja y agua jabonosa.

Fabricante:

REVESTO, S.A. DE C.V.

Matamoros No. 18, Col. Reforma, C.P. 52120

San Mateo Atenco, Estado de México

Teléfono y Fax: (01 722) 270 85 10 / 219 33 90

Notas importantes:

- La información, especificaciones y las recomendaciones contenidas en nuestras hojas de información técnica están basadas en investigaciones minuciosas de campo y laboratorio, conocimientos y experiencias adquiridas, se consideran exactas, pero dado que los productos se utilizan fuera de nuestro control, nuestra empresa no otorga ninguna garantía verbal o escrita acerca de su exactitud o de los resultados que se obtengan. Todo cambio a las instrucciones, recomendaciones, destino y uso final de nuestros productos será absoluta responsabilidad y asumirán cualquier tipo de riesgo, quien o quienes a su libre criterio y decisión, modifiquen o cambien el uso específico de nuestros productos. En todos los casos instamos encarecidamente a los compradores a efectuar una escrupulosa experimentación con nuestros productos, con el objeto de determinar a su entera satisfacción si el producto del caso es de calidad aceptable y adecuada para sus propósitos específicos en sus condiciones de operación, antes de utilizarlos a cualquier escala. Tampoco se otorga ninguna otra clase de garantía referente al resultado de su uso.

- La modificación o alteración a la información técnica contenida en este boletín, constituye un(os) delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes y bajo ninguna circunstancia podrá ser alterado o modificado.