



Pinturevesto® Flex

Recubrimiento **látex** 100% acrílico, elastomérico, impermeable y de gran flexibilidad compuesto de polímeros 100% acrílicos en emulsión, plastificantes, pigmentos inorgánicos-orgánicos y aditivos químicos no tóxicos de la más alta calidad.



Tipo de Producto:

Pintura Elastomérica acrílica impermeable base agua de alta calidad.

Propiedades:

- Gran resistencia a la intemperie, lluvia ácida, contaminación, rayos ultravioleta del sol, así como a la formación de hongos y bacterias ocasionados por humedad o temperatura excesiva. Lavabilidad absoluta.
- Desarrolla una película 100% plástica de acabado satinado que le imparte una excelente adhesión.
- En cualquier superficie tiene una gran elasticidad y flexibilidad, esconde pequeñas fisuras propias de los acabados de yeso, mortero o concreto.
- Posee una gran adherencia, incluso en superficies totalmente lisas e inabsorbentes (cristal, metal, plástico).
- Gran resistencia a los álcalis.

Usos:

- Se aplica sobre superficies de cemento, concreto, aplanados, yeso, paneles de yeso y fibrocemento, madera, etc. (previa preparación de superficie).
- Como acabado arquitectónico decorativo en áreas residenciales y comerciales.
- Ideal para aplicarse en fachadas expuestas a bruscos cambios de temperatura, zonas con brisa y ambiente marino.
- En edificaciones al lado del mar y áreas institucionales con alto tráfico y mantenimiento.

Ventajas:

- Debido a que los polímeros 100% acrílicos tiene una gran resistencia a la intemperie, su vida útil puede ser mayor de 8 años.
- Se puede usar en áreas con lavabilidad continua.

Acabado: Satinado (ligeramente brillante)

Datos Técnicos:	
Presentación:	Cubeta: 19 Lts. Tambor: 200 Lts.
Rendimiento:	Variable según la porosidad, rugosidad, repintado o superficie nueva: Mínimo 2 m ² x litro a una mano máximo 4 m ² x litro a una mano
Almacenamiento:	12 meses en envase sellado de fábrica, en lugar cubierto y a una temperatura no menor a 5° y no mayor a 40°C constantes, en estiba máxima de 4 cubetas.
Colores:	25 colores de carta, Igualeaciones ilimitadas
Secado:	Secado al tacto: 30 minutos Secado total: 4 días
Toxicidad:	No tóxico
Combustibilidad:	No combustible
Reducción:	Máximo con 15% agua limpia (en la capa final de preferencia no rebajar)
Lavabilidad:	Mayor a 35,000 ciclos
Garantía Teórica:	4 años
Vida Útil:	8 años o más

Textura:

Fina - Lisa

Preparación de la superficie:

- La superficie debe estar seca, firme, limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, libre de salitre y perfectamente detallada de resanes (en superficies nuevas de yeso o cemento es necesario esperar hasta que se encuentren perfectamente secas para poder aplicar el primer **Sellovesto® 5x1 AC** y la pintura; en caso contrario se pueden presentar problemas de manchado, decoloración, adhesión, burbujas, laminación, etc., durante y después del proceso de pintado).

- Antes de aplicar el **Pinturevesto® Flex** es necesario sellar la superficie con sellador **Sellovesto® 5X1 AC**, aún y cuando ésta solo se aplique como repintado.

Aplicación:

- Estando preparada la superficie, (raspada, lijada, lavada, resanada o sellada) aplicar la primera mano de **Pinturevesto® Flex**, añadiéndole de
- un 10% a un 15% máximo de agua limpia para aplicar con rodillo, brocha o cepillo, dejar secar 12 horas, aplicar la segunda mano preferentemente sin rebajar.
- La aplicación también se puede hacer con equipo de aspersión.

Rendimiento Teórico:

- El rendimiento calculado es en una superficie plana y de laboratorio, no están contempladas las pérdidas durante el mezclado, variaciones de espesor por superficies porosas, rústicas, muy irregulares o de tirol, etc. El rendimiento puede disminuir hasta el 40% o más, dependiendo de las condiciones de la superficie, de la aplicación y del color a trabajar.
- En aplicaciones por aspersión, las pérdidas de material pueden alcanzar hasta un 60%.
- Revesto, S.A. de C.V. no puede garantizar que el rendimiento real que obtenga el usuario sea el expresado en este boletín técnico, ya que las operaciones de aplicación y preparación de superficies y productos, están fuera de nuestro control y supervisión.

Precauciones:

- Preparar correctamente la superficie para evitar problemas de adherencia y cambios de tonalidad durante y después de la aplicación.
- No aplicar cuando amanece lluvia en menos de 2 horas.
- La limpieza deberá ser únicamente con esponjas o cepillos de raíz, agua y detergentes comunes. No usar solventes o agentes químicos.
- **Pinturevesto® Flex** esconde pequeñas fisuras, pero no resiste grietas-fisuras causadas por asentamientos estructurales o vicios ocultos, salitre o humedad excesiva permanente, la cual ya se encontraba dentro del sustrato antes del pintado.
- Si usted no ha trabajado con nuestro producto se recomienda hacer pruebas de rendimiento y cubrimiento antes de hacer sus pedidos.
- No dejar los recipientes abiertos por periodos largos de tiempo para evitar formación de natas o grumos.
- La aplicación debe hacerse en forma continua con personal y material suficiente para instalar tramos o áreas completas, de lo contrario quedarán manchas, empalmes o juntas frías.

Limitaciones del Producto:

- No usar en pisos, escaleras o cualquier área que tenga frote o tráfico.
- No resiste lavado o deterioro por usar productos químicos corrosivos o altas temperaturas.
- No se recomienda su uso en áreas que estén en inmersión continua con agua (espejos de agua, fuentes, cisternas, piletas, etc.)

Mantenimiento:

Para eliminar pequeñas manchas, polvo o suciedad, lavar tallando ligeramente con esponja o cepillo de cerdas suaves y agua jabonosa, enjuagando con agua limpia en abundancia en áreas que lo permitan.

Notas importantes:

- La información, especificaciones y las recomendaciones contenidas en nuestras hojas de información técnica están basadas en investigaciones minuciosas de campo y laboratorio, conocimientos y experiencias adquiridas, se consideran exactas, pero dado que los productos se utilizan fuera de nuestro control, nuestra empresa no otorga ninguna garantía verbal o escrita acerca de su exactitud o de los resultados que se obtengan. Todo cambio a las instrucciones, recomendaciones, destino y uso final de nuestros productos será absoluta responsabilidad y asumirán cualquier tipo de riesgo, quien o quienes a su libre criterio y decisión, modifiquen o cambien el uso específico de nuestros productos. En todos los casos instamos encarecidamente a los compradores a efectuar una escrupulosa experimentación con nuestros productos, con el objeto de determinar a su entera satisfacción si el producto del caso es de calidad aceptable y adecuada para sus propósitos específicos en sus condiciones de operación, antes de utilizarlos a cualquier escala. Tampoco se otorga ninguna otra clase de garantía referente al resultado de su uso.