



Pintura Vinil-veova tipo comercial, compuesta de homopolímeros en emulsión PVA, pigmentos inorgánicos y aditivos químicos varios.

Tipo de Producto:

Pintura vinil-veova comercial de calidad media con pigmentación resistente a la luz solar.

Propiedades:

Vinirevesto® es una pintura de calidad media para interiores y exteriores.

Su formulación con resinas vinil-veova de última generación le proporcionan una buena resistencia al intemperismo.

Formulada para contratistas que requieren de una pintura durable de aplicación sencilla, con buen poder cubriente a precio competitivo que les permita abatir costos en obras de gran volumen.

Excelente calidad para aplicaciones en obras de interés social.

Usos:

Como acabado decorativo en muros y plafones interiores, se aplica sobre superficies de cemento, concreto, aplanados, yeso, paneles de yeso y fibrocemento, madera, etc. (previa preparación de superficie con primarios).

También se usa para fondear y preparar superficies que recibirán un recubrimiento final.

Ventajas:

Buen poder cubriente, precio competitivo, ideal como acabado final en áreas interiores.

Puede usarse en áreas exteriores que estén expuestas a la intemperización, sin embargo hay que tomar en cuenta que tendrá una mayor degradación en sus propiedades.

Acabado: Mate

Textura: Lisa

Datos Técnicos	
Presentación:	Cubeta: 19 Lts. Tambor: 200 Lts.
Rendimiento:	Variable según la porosidad, rugosidad, repintado o superficie nueva: Mínimo 5 m ² x lt. Máximo 7 m ² x lt.
Almacenamiento:	1 año en envase original cerrado de fábrica, en lugar cubierto, estiba máxima 4 cubetas
Colores:	25 colores de carta
Secado:	Secado al tacto: 2 horas Secado total : 1 día
Toxicidad:	No tóxico
Combustibilidad:	No combustible
Reducción:	Máximo con 10% agua (en la capa final de preferencia rebajar con 5% máximo)
Lavabilidad:	2,000 ciclos

Aplicación:

- La superficie debe estar seca, limpia de grasa, polvo, partículas sueltas, libre de salitre y perfectamente detallada de resanes.

- Antes de aplicar la pintura **Vinirevesto®** es necesario sellar la superficie con sellador **Sellovesto®** o **Sellovesto® 5X1**, aún y cuando ésta solo se vaya a repintar.

- Estando preparada la superficie, (raspada, lijada, lavada, resanada o sellada) aplicar la primera mano de **Vinirevesto®**, añadiéndole un 5% de agua limpia para aplicar con rodillo, brocha o cepillo, dejar secar 12 horas, aplicar la segunda mano rebajando máximo con el 5% de agua. La aplicación también se puede hacer con equipo de aspersión.

Rendimiento Teórico:

El rendimiento calculado es en una superficie plana y de laboratorio, no están contempladas las pérdidas durante el mezclado, variaciones de espesor por superficies porosas, rústicas, muy irregulares o de tirol, etc. El rendimiento puede disminuir hasta el 40% o más, dependiendo de las condiciones de la superficie, de la aplicación y del color a trabajar.

Precauciones:

- Preparar correctamente la superficie para evitar problemas de adherencia y cambios de tonalidad durante y después de la aplicación.

- Toda superficie donde se aplique la pintura **Vinirevesto®** deberá ser sellada previamente.

- Para su limpieza no usar solventes o agentes químicos.

- La pintura **Vinirevesto®** no resiste humedades excesivas ni salitre.

- Si usted no ha trabajado con nuestro producto, se recomienda hacer pruebas de rendimiento antes de hacer su pedido.

- La aplicación debe hacerse en forma continua con personal y material suficiente para instalar tramos o áreas completas, de lo contrario quedarán manchas, empalmes o juntas frías.

Limitaciones del producto:

Esta pintura no resiste humedades o un lavado continuo, gradualmente tiende a degradarse cuando existen estas condicionantes.

Mantenimiento:

Para eliminar pequeñas manchas, polvo o suciedad, lavar muy ligeramente con esponja y la menor cantidad de agua posible, ya que esta pintura no resiste el lavado normal o con abundante agua.

Fabricante:

REVESTO, S.A. DE C.V.

Matamos No. 18, Col. Reforma,
San Mateo Atenco, Edo. de México

Teléfono y Fax: (01 722) 270 85 10 / 219 33 90

Notas importantes:

- La información, especificaciones y las recomendaciones contenidas en nuestras hojas de información técnica están basadas en investigaciones minuciosas de campo y laboratorio, conocimientos y experiencias adquiridas, se consideran exactas, pero dado que los productos se utilizan fuera de nuestro control, nuestra empresa no otorga ninguna garantía verbal o escrita acerca de su exactitud o de los resultados que se obtengan. Todo cambio a las instrucciones, recomendaciones, destino y uso final de nuestros productos será absoluta responsabilidad y asumirán cualquier tipo de riesgo, quien o quienes a su libre criterio y decisión, modifiquen o cambien el uso específico de nuestros productos. En todos los casos instamos encarecidamente a los compradores a efectuar una escrupulosa experimentación con nuestros productos, con el objeto de determinar a su entera satisfacción si el producto del caso es de calidad aceptable y adecuada para sus propósitos específicos en sus condiciones de operación, antes de utilizarlos a cualquier escala. Tampoco se otorga ninguna otra clase de garantía referente al resultado de su uso.

- La modificación o alteración a la información técnica contenida en este boletín, constituye un(os) delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes y bajo ninguna circunstancia podrá ser alterado o modificado.