



HOJA TÉCNICA

CRETEK® CIMBRATEK A

DESMOLDANTE LÍQUIDO BASE AGUA FORMULADO
CON ACEITES MINERALES PARA USARSE EN CIMBRAS
Y MOLDES DE METAL, ALUMINIO Y PLÁSTICO.

DESCRIPCIÓN

Agente desmoldante de color blanco formulado a partir de aceites minerales que al ser aplicado en cimbras de madera, metal, yeso o plástico, facilita el desmolde de los concretos y morteros, mejorando su apariencia aparente.

Es de fácil aplicación y permite un acabado aparente en los elementos prefabricados o en sitio..

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Apariencia	líquido lechoso blanco	Método Interno
Color	Blanco Lechoso	Método Interno
Olor	característico	Método Interno
Densidad gr/cc	0.980 +- 0.020	ASTM D-1475
MNV, %	13 - 14	ASTM D-2369
pH	8- 9	ASTM E 70
Viscosidad seg *	9 - 11 *	ASTM D 1200
Poder Desmoldante	Funcional	Método Interno

*En copa Ford N° 4

GARANTÍA

La garantía de este producto está en función de la mezcla del producto con el concreto o mortero en que sea aplicado.

USOS

Es un excelente material desmoldante para:

- Cimbras metálicas (aluminio y ferrosas)
- Cimbras Plásticas, y de fibra de vidrio
- Formas deslizantes
- Moldes de yeso

VENTAJAS

- Se retiran las cimbras fácil dejando la superficie tersa, limpias y homogéneas, por lo que recomienda usarla en el desmolde de concretos aparentes
- Se aplica con facilidad.
- Producto listo para aplicarse
- Es económico por su rendimiento.

- Después del descimbrado se facilita la limpieza del molde.
- Mejora los acabados
- Aumenta la vida de la cimbra para ser usada nuevamente.
- El lavado de las herramientas es con agua

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Equipo de aspersión, en áreas pequeñas con brocha.

MÉTODO DE APLICACIÓN

El CIMBRATEK A se surte listo para aplicarse. Aplicar en cimbras o moldes previamente limpios y libres de cualquier contaminante y falsas adherencias. Para su aplicación, use brocha, rodillo o aspersor, aplicando una capa uniforme en toda la superficie del molde.

RENDIMIENTO TEÓRICO

El rendimiento del CRETEK® CIMBRATEK A depende de las superficies a cubrir, se puede tomar un valor promedio de 6 a 9 m²/Lt .

COLOR

Blanco

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 Lts.
Tambor de 200 Lts

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes de hule y gafas de seguridad.
- No se deje al alcance de los niños.

Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.



ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un lugar seco y fresco bajo techo y perfectamente sellado.

Almacenaje máximo para venta en anaquel 12 meses máximo.

PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, SA. DE C.V. GRUPO THERMOTEK® GARANTIZA QUE SUS PRODUCTOS ESTÁN LIBRES DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN AL EMBARCARSE DESDE NUESTRA PLANTA, Y QUE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN ESTA INFORMACIÓN ESTÁN BASADAS EN PRUEBAS QUE CONSIDERAMOS CONFIABLES.

SI REQUIERE DE ASESORÍA TÉCNICA, CONSULTE A NUESTRO CENTRO DE SERVICIO EN MONTERREY AL TELÉFONO: 01(81) 5000 3030 Y PARA EL RESTO DE LA REPÚBLICA AL NÚMERO: 01800 87 IMPER (46737).

P2

AARON SAENZ 1902 COL. SANTA MARIA CP 64650 MONTERREY, NL, MEXICO
TEL. (81) 5000 3030 01 800 87IMPER

www.grupothermotek.com



FT-MKCS-1E
(REV4-0808)