

ENDURETEK

Endurecedor mineral no metálico

DESCRIPCIÓN

Es un agregado mineral no metálico para pisos de concreto.

Se adiciona a las mezclas de concreto para colar pisos y lograr mayor resistencia al desgaste por abrasión y el impacto

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

En razón al tráfico en que se va a estar expuesto el piso al que se le va a adicionar el ENDURETEK se da como guía la siguiente tabla de composición:

USO	ENDURETEK	CEMENTO
Ligero	1.5kg	1.0kg
Mediano	2.0kg	1.0kg
Pesado	2.5kg	1.0kg

La adición del ENDURETEK, se realiza a la mezcla de los agregados y el cemento en seco, incorporando adecuadamente, posteriormente se agrega el agua como ordinario hasta dar la consistencia deseada para el colado.

El acabado del trabajo puede realizarse del tipo "rustico" o "requemado", para dar ligero brillo.

GARANTÍA

La garantía de este producto está en función de la mezcla del producto con el concreto o mortero en que sea aplicado.

USOS

- Almacenes

VENTAJAS

Con la adición del ENDURETEK en las mezclas de coladas:

- Se alarga la vida útil de los pisos.
- No se manchan pues no tiene partículas de hierro
- Se evita desprendimiento de polvo.

- Se incorpora fácilmente en las mezclas.
- No cambia el color del material de las coladas.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

El ENDURETEK se adiciona junto con el resto seco de los agregados a las revolvedoras o "trompos" en pequeñas batidas, mezcla con pala y se cuela como ordinario.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Se adiciona ENDURETEK a las mezclas secas de los agregados y luego de adecuada homogenización se agrega el agua requerida, para la colada.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Ver las referencias en CARACTERÍSTICAS FÍSICAS.

PRESENTACIÓN

Sacos con 50 kilos Neto.

RECOMENDACIONES

Es muy importante una total homogenización del ENDURETEK, con los agregados de coladas para un óptimo resultado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Al manejar ENDURETEK, utilice lentes protectores o goggles, para evitar partículas en los ojos, además mascarilla contra polvos por razones de higiene industrial.
- No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.
- Solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y con los ojos.
- No se deje al alcance de los niños.

Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.



ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un lugar seco y fresco, no estibe más de tres cubetas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel 6 meses.

PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, SA. DE C.V. GRUPO THERMOTEK® garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables.

Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio en Monterrey al teléfono: 01(81) 5000 3030 y para el resto de la República al número: 01800 87 IMPER (46737).

P2

AARON SAENZ 1902 COL. SANTA MARIA CP 64650 MONTERREY, NL, MEXICO
TEL. (81) 5000 3030 01 800 87IMPER

www.grupothermotek.com



FT-MKCS-1E
(REV3-1107)