

FRAGUATEK

Obturador de fisuras cementicio

DESCRIPCIÓN

El FRAGUATEK es una mezcla cementicia utilizada para obturar fisuras.

Formulado con mezclas de cements con propiedades especiales y aditivos acelerantes que mediante el contacto con el agua proporciona una acción de obturación inmediata.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Apariencia	Polvo	Visual
Fraguado inicial	3.00 Min. Máx.	ASTM C-191
Final	5.00 Min. Máx.	ASTM C-191
Densidad gm/cc	1.10-1.15	ASTM D-1475

GARANTÍA

La garantía de este producto está en función de la mezcla del producto con el concreto o mortero en que sea aplicado.

USOS

Debido a su acción rápida, se utiliza el FRAGUATEK en:

Reparación de grietas, resanes y obras de impermeabilización de:

- Filtración de agua en albercas
- Muros de concreto
- Túneles
- Cisternas
- Albañales
- Represas
- Desagües
- Minas
- Silos y otros

VENTAJAS

Las mezclas preparadas en el FRAGUATEK son de revenimiento súper rápido.

Los resanes preparados con este material, no disminuyen su volumen al secar.

Fácil de aplicar, solamente se adiciona el agua.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

La aplicación de la mezcla se realiza mediante inyección o con llama y cuchara.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Para cada 5.0kgs de FRAGUATEK, se adicionan 1.5lts. de agua, se recomienda hacer una mezcla en pequeño previamente para percatarse de la velocidad del fraguado del producto.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Una cubeta de 25 kilos de FRAGUATEK con 7.5 litros de agua, producen 17.5 litros de mezcla para aplicar"

PRESENTACIÓN

Cubeta con 25 kilos

RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto a temperaturas menores de 8°C ni mayores de 42°C.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.
- Solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.
- No se deje al alcance de los niños.



Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un lugar seco y fresco, no estibe más de tres cubetas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel 6 meses.

PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, SA. DE C.V. GRUPO THERMOTEK® garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables.

Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio en Monterrey al teléfono: 01(81) 5000 3030 y para el resto de la República al número: 01800 87 IMPER (46737).

P2

AARON SAENZ 1902 COL. SANTA MARIA CP 64650 MONTERREY, NL, MEXICO
TEL. (81) 5000 3030 01 800 87IMPER

www.grupothermotek.com



FT-MKCS-1E
(REV1-0907)