

**CRETEK® CURATEK S**  
**MEMBRANA DE CURADO PARA CONCRETOS BASE**  
**SOLVENTE Y PARAFINAS CUMPLE CON LA NORMA**  
**ASTM C-309.**

**DESCRIPCIÓN**

El CRETEK® CURATEK S es una membrana líquida de curado formulada a partir de agentes parafínicos y solventes que al ser aplicado sobre superficies de concreto o mortero recién colados le permiten retener la humedad perfecta para un fraguado óptimo cumple con la Norma ASTM C-309.

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

PRUEBA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Apariencia	Líquido	Método Interno
Olor	Solvente	Método Interno
MNV%	58-60	ASTM D-2369
Densidad	0.820-0.850	ASTM D-1475
Viscosidad cps	2000 - 2500 cps	ASTM D 1200
Color	blanco y rojo	
Perdida de Agua	0.05 máx	ASTM C 156 y ASTM C 309

**GARANTÍA**

La garantía de este producto está en función de la mezcla del producto con el concreto o mortero en que sea aplicado.

**USOS**

El CURATEK S, se utiliza para elementos de construcción como:

- Losas horizontales e inclinadas
- Pisos
- Columnas
- Zapatas y cimientos
- Pavimentos Hidráulicos
- Silos
- Muros y otros más

**VENTAJAS**

•

P1

- Por su pérdida controlada de agua permite el desarrollo de la Resistencia
- Fácil de aplicar y listo para usarse.
- La película formada tiene una baja permeabilidad por lo que hace que el desarrollo de propiedades sea mas efectivo.
- Por sus colores blanco y Rojo permite identificar el área de aplicación
- Disminuye la posibilidad de formación de fisuras y grietas.
- Se economiza agua del curado.

**HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN**

Para la aplicación del material, se usa equipo de aspersión, tanque fumigador y en pequeñas áreas cepillo de ixtle o brocha.

**MÉTODO DE APLICACIÓN**

CURATEK S no permite la pérdida prematura de agua, es necesario aplicarlo cuando en la losa colocada no tenga agua de sangrado, repetir la operación 24 horas después y evitar el tránsito por 7 días

Evite aplicar capas excesivas del material, sobre todo en superficies horizontales.

**RENDIMIENTO TEÓRICO**

Depende de la textura de la superficie por tratar, se da un valor base promedio de 3-4 mts<sup>2</sup> / Lt.

**PRESENTACIÓN**

Tambor metálico con 200 Lts, cubeta de 19 Lts.

**RECOMENDACIONES**

- En caso de lluvia, proteja la aplicación con grandes plásticos o lonas.
- No aplicar en áreas encharcadas
- No mezclar el CURATEK S, con otros materiales para no alterar sus excelentes propiedades.
- Agítese antes de usarse



- No fumar durante su aplicación.

### **MEDIDAS DE SEGURIDAD**

- No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.
- Solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.
- No se deje al alcance de los niños.

Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

### **ALMACENAMIENTO**

Almacene el producto en un lugar seco y fresco, no estibe más de tres cubetas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel 12 meses en envase cerrado correctamente a la sombra.

PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, SA. DE C.V. GRUPO THERMOTEK® GARANTIZA QUE SUS PRODUCTOS ESTÁN LIBRES DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN AL EMBARCARSE DESDE NUESTRA PLANTA, Y QUE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN ESTA INFORMACIÓN ESTÁN BASADAS EN PRUEBAS QUE CONSIDERAMOS CONFIABLES.

SI REQUIERE DE ASESORÍA TÉCNICA, CONSULTE A NUESTRO CENTRO DE SERVICIO EN MONTERREY AL TELÉFONO: 01(81) 5000 3030 Y PARA EL RESTO DE LA REPÚBLICA AL NÚMERO: 01800 87 IMPER (46737).

P2

AARON SAENZ 1902 COL. SANTA MARIA CP 64650 MONTERREY, NL, MEXICO  
TEL. (81) 5000 3030 01 800 87IMPER

[www.grupothermotek.com.mx](http://www.grupothermotek.com.mx)

