

THERMOTEK® EMULSION ESTANDAR

Impermeabilizante asfáltico base agua.

DESCRIPCIÓN

THERMOTEK® EMULSION STANDARD es un impermeabilizante asfáltico base agua de consistencia pastosa formulada con bitúmenes refinados, aceites plastificantes y minerales en estado coloidal, de aplicación en frío que presenta muy buena adherencia a todo tipo de superficies.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Apariencia	Pasta suave	Interno
Tipo	Emulsión asfáltico	Interno
Viscosidad, Cps	50 000 ± 10 000	ASTM D-2196
PH	10,0 ± 0,5	ASTM E-70
Sólidos en Peso, %	44,0 ± 2,0	ASTM D-2369
Densidad, gr/ml	1,0 ± 0,02	ASTM D-70
Secado al Tacto	30 min.	ASTM D-2939
Secado al mesio	24 Hrs.	
Secado Total	48 Hrs.	ASTM D-2939
Prueba Fungicida	Pasa	Interno
Color	Café oscuro	Interno
Resistencia al agua	No se reemulsifica	ASTM D - 2939

GARANTÍA

2 años.

USOS

- Impermeabilizante para losas de concreto.
- Protección contra la corrosión de lámina metálica galvanizada o de zinc, estructuras, tanques y tuberías.

VENTAJAS

- Por su excelente costo y gran desempeño aunado a su facilidad de aplicación es el material ideal para impermeabilizar techos y azoteas en obra de tipo interés social, autoconstrucción y donde requiera un sistema económico.
- Listo para usarse, no es necesario calentarlo ni diluirlo.
- Adhiere sobre todo tipo de superficies.
- No escurre inclusive a altas temperaturas sobre cualquier pendiente.

P1

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- Cepillo de ixtle
- Espátula
- Navaja

MÉTODO DE APLICACIÓN

El producto se aplica sin diluir con un cepillo de Ixtle, brocha o rodillo, previa preparación de la superficie y sellado de fisuras y grietas con THERMOTEK® SELLADOR ASFÁLTICO y THERMOTEK® CEMENTO ASFÁLTICO. Después de dos manos del impermeabilizante aplicar THERMOTEK® REFLEX.

Nota: Para mayor información consulte la Guía de Aplicación de IMPERMEABILIZANTES ASFÁLTICOS THERMOTEK®.

RENDIMIENTO TEÓRICO

20 m² por cubeta de 19 lts, dependiendo de la rugosidad y la naturaleza de la misma.

PRESENTACIÓN

Tambor de 200 litros, cubeta de 19 litros.

RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto a temperaturas menores de 10°C ni mayores de 45°C.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.
Solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.

Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un lugar seco y fresco, no estibe más de tres cubetas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel 2 años.

PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, SA. DE C.V. GRUPO THERMOTEK® garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables.

Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio en Monterrey al teléfono: 01(81) 5000 3030 y para el resto de la República al número: 01800 87 IMPER (46737).

P2

AARON SAENZ 1902 COL. SANTA MARIA CP 64650 MONTERREY, NL, MEXICO
TEL. (81) 5000 3030 01 800 87IMPER

www.grupothermotek.com