



HOJA TÉCNICA

THERMOTOTEK® IBS

Impermeabilizante asfáltico base solvente.

DESCRIPCIÓN

Es una mezcla asfáltica con base de solventes, fibratada (sin asbesto) y cargas específicas para impermeabilización de alta calidad, en frío.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PRUEBA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO ASTM
Color	Café intenso	Visual
Olor	A-solvente	Apreciativo
Densidad	1.010-1.020	D-1475
Sólidos, %	78-80	D-2697
Consistencia (1)	390-410	D-217-94

(1) Con Penetrómetro.

GARANTÍA

La garantía de este producto está en función de la condición de la superficie en que se aplique el material.

USOS

- Con excelentes propiedades para proteger:
- Cimentaciones
- Losas y cascarones
- Jardineras
- Estructuras subterráneas
- Como barrera de vapor
- Adhesivo para fibra de vidrio, lana mineral, triplay y otros.

VENTAJAS

- Listo para aplicarse, no hay que calentar. Sella el paso a la humedad (barrera de vapor) soporta temperatura ambiente calurosa o fría ya que permanece flexible.
- Se aplica con facilidad
- Evita oxidación en estructuras y anclajes metálicos.
- Posee alta adhesión y cohesión.

MÉTODO DE APLICACIÓN

IMPORTANTE: La estructura y condición de las superficies a proteger con el impermeabilizante THERMOTOTEK, son de la máxima importancia para el buen desempeño del acabado.

1.- Deberán encontrarse las superficies sin falsas adherencias, polvo suelto, aceite, cubrientes antiguos en mal estado, humedad o algún otro contaminante.

2.- En losas, columnas, cimientos, muros, etc. con porosidad debe aplicarse una capa delgada (4 a 6 m^2/lt) de Primario Asfáltico Thermotek® como sellador de porosidad y mejorador de anclaje.

3.- Sobre la capa seca de Primario Asfáltico Thermotek®, se aplica mediante cepillo de fibra corta ó llana en áreas pequeñas a razón de $1\text{lt}/\text{m}^2$.

4.- Se recomienda para mejores resultados aplicar una segunda capa de impermeabilizante a las 24 horas de que haya secado la primera al mismo espesor de $1\text{lt}/\text{m}^2$.

ALTERNATIVA

Se obtiene un resultado profesional al instalar una capa de tela de refuerzo sencilla o reforzada de Thermotek®, sobre la primer capa antes de secar evitando arrugas o abolsamientos de la tela de refuerzo. (Ver Información Técnica de las telas) se aplica la segunda mano.

ACABADOS ADICIONALES OPCIONALES

Una vez concluida la operación de impermeabilización como se describió, y transcurrida una semana de tiempo de secado, se puede aplicar si se desea, acabado de Pintura Asfáltica de Aluminio, o bien Pintura Blanca o Rojo Oxido base agua Thermotek®.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Se obtienen 18 m^2 por cubeta de 18 lts, dependiendo de la rugosidad y la naturaleza de la superficie.

PRESENTACIÓN

Lata con 4.0 Lt.
Cubeta con 18 Lts.
Tambor con 200 Lt.



RECOMENDACIONES

- Debido a su contenido de solventes manéjese con la higiene industrial y domestica debida.
- No aplicar en áreas cerradas a menos que se cuente con equipo extractor de vapores, ni fumar al estarse instalando el producto.
- No debe aplicarse sobre superficies con humedad.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.
- Solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel. Salpicaduras en la piel se retiran con un poco de nafta y diessel o aguarrás. Si persisten las molestias acuda a su médico inmediatamente.
- Evite el contacto con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.
- No se deje al alcance de los niños.

Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un lugar seco y fresco, no estibe más de tres cubetas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel 6 meses.

PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, SA. DE C.V. GRUPO THERMOTEK® garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables.

Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio en Monterrey al teléfono: 01(81) 5000 3030 y para el resto de la República al número: 01800 87 IMPER (46737).