



## HOJA TÉCNICA

# **THERMOTEK® PINTURA DE ALUMINIO**

### **DESCRIPCIÓN**

THERMOTEK® PINTURA DE ALUMINIO, es un cubriente protector de intemperismo de alto brillo, base bituminosa en solventes.

### **CARACTERÍSTICAS**

| PRUEBA         | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO      |
|----------------|----------------|-------------|
| Color          | Plata          | Visual      |
| Olor           | Solventes      | Apreciativo |
| Apariencia     | Líquido ligero | Visual      |
| MNV%           | 35-37          | ASTM D2339  |
| Densidad gm/cc | 0.900          | ASTM D1475  |
| Seca al tacto  | 30min          | ASTM D1640  |
| Seca total     | 120 min.       | ASTM D1640  |

### **USOS**

THERMOTEK® PINTURA DE ALUMINIO, debido a sus propiedades protectoras de oxidación y alto brillo metálico, se utiliza en:

- Acabados para cubrientes asfálticos con base solvente o emulsionados.
- Restaurar acabados pre-fabricados antiguos o deteriorados.
- Restaurar techumbres de lámina parcialmente oxidados.
- Proteger estructuras metálicas.

### **VENTAJAS**

- THERMOTEK® PINTURA DE ALUMINIO, se surte lista para aplicarse, no requiere de dilución o mezclas.
- Es económica en función de su desempeño.
- Por su consistencia, se aplica con facilidad
- Soporta climas fríos y calidos

### **HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN**

Debido a la viscosidad con que se surte THERMOTEK® PINTURA DE ALUMINIO, se aplica fácilmente con equipo de aspersión Airless o pistola de presión, con tanque tipo fumigador y en áreas muy pequeñas, con brocha.

### **IMPORTANTE:**

El producto tiene muy alta concentración de cubriente metálico, pero como se surte de baja viscosidad para su aplicación es necesario agitar con frecuencia el material que se esta aplicando, para lograr obtener alto poder cubriente.

### **MÉTODO DE APLICACIÓN**

### **RENDIMIENTO TEÓRICO**

Varía dependiendo de la rugosidad o textura de la superficie a proteger, pero se da un valor promedio de 7 a 8 m<sup>2</sup>/Lt.

### **PRESENTACIÓN**

Cubeta 18 Lts  
Galón de 4 Lts

### **RECOMENDACIONES**

No aplicar sobre superficies húmedas, deben encontrarse libres de polvos, óxido, aceite, falsas adherencias y cualquier otro contaminante.

### **MEDIDAS DE SEGURIDAD**

Aun cuando THERMOTEK® PINTURA DE ALUMINIO contiene solventes, no representa riesgo grave su uso, dado a que usualmente su aplicación es en exteriores.

Sin embargo deben tomarse medidas de seguridad personal.

- No fumar al estarse aplicando el material.



- Debido a que generalmente su aplicación es por aspersión, evitar fuentes cercanas de calor o flamas.
- Cubrir con mantas de dimensiones adecuadas o enmascarar superficies que pudieran resultar "briseadas", por la aspersión del material.
- Ubicar el material bien tapado alejado del alcance de los niños.

## **ALMACENAMIENTO**

Almacene el producto en un lugar seco y fresco, no estibe más de tres cubetas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel 6 meses.

PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, SA. DE C.V. GRUPO THERMOTEK® garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables.

Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio en Monterrey al teléfono: 01(81) 5000 3030 y para el resto de la República al número: 01800 87 IMPER (46737).

P2

AARON SAENZ 1902 COL. SANTA MARIA CP 64650 MONTERREY, NL, MEXICO  
TEL. (81) 5000 3030 01 800 87IMPER

[www.grupothermotek.com](http://www.grupothermotek.com)

