

THERMOTEEK® SELLADOR ASFALTICO

Sellador de superficies asfáltico formulado especialmente para sistemas impermeabilizantes asfálticos de alta adherencia.

DESCRIPCIÓN

THERMOTEEK® SELLADOR ASFÁLTICO es un líquido asfáltico de color café oscuro, en forma de emulsión de baja viscosidad, con formulaciones en base acuosa conteniendo bitúmenes refinados dispersos en agua y manteniendo un máximo contenido de sólidos. Con alto grado de adherencia a los sustratos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Apariencia	Semi líquida	Interno
Tipo	Emulsión asfáltica	Interno
Viscosidad, Cps	3 000 ± 500	ASTM D-2196
PH	11,0 ± 0,5	ASTM E-70
Sólidos en Peso, %	35,5 ± 2,0	ASTM D-2369
Densidad, gr/ml	1,0 ± 0,02	ASTM D-70
Secado al Tacto	15 a 20 min.	ASTM D-2939
Secado Total	4 Hrs.	ASTM D-2939
Prueba Fungicida	Pasa	Interno
Color	Café oscuro	Interno
Resistencia al agua	No se reemulsifica	ASTM D - 2939

GARANTÍA

Dependiendo del sistema impermeabilizante aplicado.

USOS

- Sellador y promotor de adherencia de todos los sistemas impermeables asfálticos THERMOTEEK® sellando integralmente poros y fisuras de baja dimensión.
- Como matapolvo en superficies de concreto y material pétreo.

VENTAJAS

- El THERMOTEEK® SELLADOR ASFÁLTICO, adhiere sobre superficies secas o ligeramente húmedas.
- Es económico y fácil de aplicar.

- Otorga una excelente protección anticorrosiva.
- Es muy durable y no presenta ningún problema su aplicación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El producto se aplica diluido hasta 3 a 1 con agua y se aplica con un cepillo de Ixtle, brocha o rodillo, previa preparación de la superficie y sellado de fisuras y grietas con THERMOTEEK® CEMENTO ASFÁLTICO.

Nota: Para mayor información consulte la Guía de Aplicación de IMPERMEABILIZANTES ASFÁLTICOS THERMOTEEK®.

RENDIMIENTO TEÓRICO

De 4 a 5 m² del producto diluido hasta 3 a 1. (El rendimiento puede variar dependiendo de la porosidad y rugosidad de la superficie). Una cubeta de 19 lts rinde de 76 a 95 m².

PRESENTACIÓN

Tambor de 200 litros, cubeta de 19 litros.

RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto a temperaturas menores de 10°C ni mayores de 45°C.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.
Solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.



Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un lugar seco y fresco, no estibe más de tres cubetas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel 2 años.

PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, SA. DE C.V. GRUPO THERMOTEK® garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables.

Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio en Monterrey al teléfono: 01(81) 5000 3030 y para el resto de la República al número: 01800 87 IMPER (46737).

P2

AARON SAENZ 1902 COL. SANTA MARIA CP 64650 MONTERREY, NL, MEXICO
TEL. (81) 5000 3030 01 800 87IMPER

www.grupothermotek.com



FT-MKCS-1E
(REV1-0207)